

報告編號： TF13060460

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：巨仲實業有限公司(T8349)

地址：新北市板橋區懷仁街 12 號

試件類別：成衣

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：夏季短袖上衣

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
現狀支數	經紗	45.2 Ne	CNS 12915 L3233-
	緯紗	46.1 Ne	2010 6.8.1

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
密度(根/吋)	經向	136.4	CNS 12915 L3233-
	緯向	73.0	2010 6.6 環境條件: 20°C, 65%R.H.

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	66.3	CNS 2339-2 L3050-2-
	Cotton	33.7	2013 化學法

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Cotton: 8.5%。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部 高瑞宏
主任



TF13060460

試驗報告

土城場區

報告編號： TF13060460

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 2/2

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 14940 L1029- 2014/CNS 15580-1 L3271-1-2012

註:

1. N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。
2. 標準限值:
 - (a)嬰幼兒用紡織品類: 20 ppm 以下
 - (b)與皮膚直接接觸之紡織品類: 75 ppm 以下
 - (c)與皮膚非直接接觸之紡織品類: 300 ppm 以下
 - (d)室內裝飾用等紡織品類: 300 ppm 以下

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



試驗報告

土城場區

報告編號： TF13060461

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：巨仲實業有限公司(T8349)

地址：新北市板橋區懷仁街 12 號

試件類別：裙子

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：夏季女生褶裙

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
現狀支數	經紗	32.8/2 Ne	CNS 12915 L3233-
	緯紗	32.6/2 Ne	2010 6.8.1

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
密度(根/吋)	經向	70.8	CNS 12915 L3233-
	緯向	50.0	2010 6.6 環境條件: 20°C, 65%R.H.

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	69.6	CNS 2339-2 L3050-2-
	Rayon	30.4	2013 化學法

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Rayon: 13.0%。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。



報告編號： TF13060461

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 2/2

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 14940 L1029- 2014/CNS 15580-1 L3271-1-2012

註:

1. N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。
2. 標準限值:
 - (a)嬰幼兒用紡織品類: 20 ppm 以下
 - (b)與皮膚直接接觸之紡織品類: 75 ppm 以下
 - (c)與皮膚非直接接觸之紡織品類: 300 ppm 以下
 - (d)室內裝飾用等紡織品類: 300 ppm 以下

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



試驗報告

土城場區

報告編號： TF13060462

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：巨仲實業有限公司(T8349)
 地址：新北市板橋區懷仁街 12 號
 試件類別：褲子
 數量：1 件
 來文字號：--
 依委託者所提供來樣資料為：



樣品 1：夏季男生短褲

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝

試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
現狀支數	經紗	32.3/2 Ne	CNS 12915 L3233-
	緯紗	32.7/2 Ne	2010 6.8.1

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
密度(根/吋)	經向	70.8	CNS 12915 L3233-
	緯向	50.4	2010 6.6 環境條件: 20°C, 65%R.H.

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	64.8	CNS 2339-2 L3050-2-
	Rayon	35.2	2013 化學法

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Rayon: 13.0%。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
 2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
 Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
 No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
 Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
 Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
 所長授權核發人

檢測及驗證部
 主任 高瑞宏



TF13060462



試驗報告

土城場區

報告編號： TF13060462

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 2/2

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 14940 L1029- 2014/CNS 15580-1 L3271-1-2012

註： N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。

註： 標準限值：

(a)嬰幼兒用紡織品類: 20 ppm 以下 (b)與皮膚直接接觸之紡織品類: 75 ppm 以下

(c)與皮膚非直接接觸之紡織品類: 300 ppm 以下 (d)室內裝飾用等紡織品類: 300 ppm 以下

樣品圖片：



註： 試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



報告編號： TF13060459

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：巨仲實業有限公司(T8349)
地址：新北市板橋區懷仁街12號
試件類別：外套
數量：1件
來文字號：--
依委託者所提供來樣資料為：
樣品 1：風衣外套



臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝

試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
現狀支數	經紗	77.1 D	CNS 12915 L3233-
	緯紗	108.2 D	2010 6.8.1

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
密度(根/吋)	經向	141.6	CNS 12915 L3233-
	緯向	99.8	2010 6.6 環境條件: 20°C, 65%R.H.

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
纖維成分		100% Polyester	CNS 2339-2 L3050-2-2013

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部 高瑞宏
主任



TF13060459

報告編號： TF13060459

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 2/2

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 14940 L1029- 2014/CNS 15580-1 L3271-1-2012


註: N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。

註: 標準限值:

(a)嬰幼兒用紡織品類: 20 ppm 以下 (b)與皮膚直接接觸之紡織品類: 75 ppm 以下

(c)與皮膚非直接接觸之紡織品類: 300 ppm 以下 (d)室內裝飾用等紡織品類: 300 ppm 以下

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



試驗報告

土城場區

報告編號： TF13060464

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：巨仲實業有限公司(T8349)
地址：新北市板橋區懷仁街 12 號
試件類別：成衣
數量：1 件
來文字號：--



依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：運動短袖上衣

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
布重 (標準回潮,g/yd)	217.5	CNS 13752 L3243-1996 6.4.2

註：係以委託者提供幅寬 72 英寸計算之。

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
纖維成分	100% Polyester	CNS 2339-2 L3050-2-2013

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 14940 L1029-2014/CNS 15580-1 L3271-1-2012

註：

1. N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。
2. 標準限值:
 - (a)嬰幼兒用紡織品類: 20 ppm 以下
 - (b)與皮膚直接接觸之紡織品類: 75 ppm 以下
 - (c)與皮膚非直接接觸之紡織品類: 300 ppm 以下
 - (d)室內裝飾用等紡織品類: 300 ppm 以下

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部 高瑞宏
主任高瑞宏



TF13060464



試驗報告

土城場區

報告編號： TF13060464

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



報告編號： TF13060463

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：巨仲實業有限公司(T8349)

地址：新北市板橋區懷仁街 12 號

試件類別：褲子

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：運動短褲

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗項目	試驗結果		試驗方法
	樣品 1		
布重 (標準回潮,g/yd)	386.4		CNS 13752 L3243- 1996 6.4.2

註：係以委託者提供幅寬 65 英吋計算之。

試驗項目	試驗結果		試驗方法
	樣品 1		
	表層	裡層	
組成重量百分比 (潮基)	74.7	25.3	CNS 2339-2 L3050-2- 2013 拆析及化學法
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	100	
	Cotton	---	
全量成分 (%,潮基)	Polyester	91.9	
	Cotton	8.1	

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Cotton: 8.5%。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部 主任 高瑞宏



TF13060463

報告編號： TF13060463

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/07/08

收件/試驗起始日期： 2024/06/28

報告頁次/頁數： 2/2

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 14940 L1029- 2014/CNS 15580-1 L3271-1-2012

註:

1. N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。
2. 標準限值:
(a)嬰幼兒用紡織品類: 20 ppm 以下 (b)與皮膚直接接觸之紡織品類: 75 ppm 以下
(c)與皮膚非直接接觸之紡織品類: 300 ppm 以下 (d)室內裝飾用等紡織品類: 300 ppm 以下

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --

