

報告編號： TF13090401

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/26

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：尚昀企業有限公司(U5133)

地址：新北市板橋區懷仁街 12 號 1 樓

試件類別：成衣

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：帽 T

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
布重 (標準回潮,g/yd)	557.9	CNS 13752 L3243- 1996 6.4.2

註：係以委託者提供幅寬 72 英吋計算之。

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	19.0	CNS 2339-2 L3050-2-
	Cotton	81.0	2013 拆析法

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Cotton: 8.5%。

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 15580-1 L3271-1- 2012

註: N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人



TF13090401

報告編號： TF13090401

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/26

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



TF13090401

試驗報告

土城場區

報告編號： TF13090398

發行日期： 2024/09/27

收件/試驗起始日期：

2024/09/20

報告頁次/頁數：

1/2

報告抬頭：尚昀企業有限公司(U5133)

地址：新北市板橋區懷仁街 12 號 1 樓

試件類別：成衣

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：制服冬季長袖上衣

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
現狀支數	經紗	47.7 Ne	CNS 12915 L3233-
	緯紗	47.1 Ne	2010/Amd.1:2023 6.8.1

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
密度(根/吋)	經向	138.4	CNS 12915 L3233-
	緯向	74.0	2010/Amd.1:2023 6.6 環境條件: 20°C, 65%R.H.

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
織物組織		2/1 斜紋	CNS 12915 L3233- 2010/Amd.1:2023 6.1

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	68.0	CNS 2339-2 L3050-2*
	Cotton	32.0	2013 化學法

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Cotton: 8.5%。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號

Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute

No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)

Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110

Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人



TF13090398

報告編號： TF13090398

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/27

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 2/2

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 15580-1 L3271-1- 2012

註: N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



TF13090398

報告編號： TF13090399

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/30

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：尚昀企業有限公司(U5133)

地址：新北市板橋區懷仁街 12 號 1 樓

試件類別：褲子

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：制服長褲

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
現狀支數	經紗	35.5/2 Ne	CNS 12915 L3233-
	緯紗	32.9/2 Ne	2010/Amd.1:2023 6.8.1

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
密度(根/吋)	經向	84.0	CNS 12915 L3233-
	緯向	68.6	2010/Amd.1:2023 6.6 環境條件: 20°C, 65%R.H.

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	65.9	CNS 2339-2 L3050-2-
	Rayon	34.1	2013 化學法

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Rayon: 13.0%。

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)		N.D.	CNS 15580-1 L3271-1- 2012

註: N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。

- 附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

TF13090399

報告編號： TF13090399

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/30

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



TF13090399

試驗報告

土城場區

報告編號： TF13090396

發行日期： 2024/09/27

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：尚昀企業有限公司(U5133)

地址：新北市板橋區懷仁街 12 號 1 樓

試件類別：成衣

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：運動長袖上衣

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1-白	
布重 (標準回潮,g/yd)	340.0	CNS 13752 L3243- 1996 6.4.2

註：係以委託者提供幅寬 70 英吋計算之。

試驗項目		試驗結果		試驗方法
		樣品 1-白		
		表層	裡層	
組成重量百分比 (潮基)		31.9	68.1	CNS 2339-2 L3050-2- 2013 拆析法
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	100	---	
	Cotton	---	100	
全量成分 (%,潮基)	Polyester	31.9		
	Cotton	68.1		

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Cotton: 8.5%。

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 15580-1 L3271-1- 2012

註：N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部
主任高瑞宏



TF13090396

報告編號： TF13090396

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/27

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



TF13090396

報告編號： TF13090397

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/30

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：尚昀企業有限公司(U5133)

地址：新北市板橋區懷仁街12號1樓

試件類別：褲子

數量：1件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：運動長褲

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗結果		試驗方法
試驗項目	樣品 1	
布重 (標準回潮,g/yd)	533.8	CNS 13752 L3243- 1996 6.4.2

註：係以委託者提供幅寬 72 英吋計算之。

試驗項目		試驗結果		試驗方法
		樣品 1		
		表層	裡層	
組成重量百分比 (潮基)		62.0	38.0	CNS 2339-2 L3050-2- 2013 拆析及化學法
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	100	65.2	
	Cotton	---	34.8	
全量成分 (%,潮基)	Polyester	86.8		
	Cotton	13.2		

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Cotton: 8.5%。

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 15580-1 L3271-1-2012

註: N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部 高瑞宏
主任 任高瑞宏



TF13090397

報告編號： TF13090397

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/30

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



TF13090397

報告編號： TF13090400

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/30

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭： 尚昀企業有限公司(U5133)

地址： 新北市板橋區懷仁街 12 號 1 樓

試件類別： 外套

數量： 1 件

來文字號： --

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1： 運動外套

臺北市立景興國民中學 113 學年度新生服裝



試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
布重 (標準回潮,g/yd)	538.3	CNS 13752 L3243- 1996 6.4.2

註：係以委託者提供幅寬 72 英吋計算之。

試驗項目		試驗結果		試驗方法
		樣品 1		
		表層	裡層	
組成重量百分比 (潮基)		61.9	38.1	CNS 2339-2 L3050-2- 2013 拆析及化學法
纖維成分 (%,潮基)	Polyester	100	67.6	
	Cotton	---	32.4	
全量成分 (%,潮基)	Polyester	87.7		
	Cotton	12.3		

註：纖維公定回潮率: Polyester: 1.5%、Cotton: 8.5%。

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
游離甲醛含量 (ppm)	N.D.	CNS 15580-1 L3271-1- 2012

註：N.D.=Not Detected.(<16 ppm)/未檢出(低於偵測極限值)。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號

Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute

No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)

Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110

Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人檢測及驗證部 高瑞宏
主任 任高瑞宏

TF13090400

報告編號： TF13090400

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/09/30

收件/試驗起始日期： 2024/09/20

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



註：試餘樣品應委託者要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

-- 結束 --



TF13090400